

Priz Hızlandırıcı Sızdırmazlık Harç Katkısı

TANIMI

İNKA-S4, kullanıma hazır sıvı bir geçirimsizlik ve tamir tesbit katkısıdır. Çimento ile karıştırılması halinde, priz çabuklaştırıcı özelliği ile su sızdıran alanların ön izolasyonunda kesin sonuç sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Ankraj bulonları ve benzeri elemanların betona veya kayalara tespitinde,
- **İNKA-S1** uygulamasından önce yapılan yüzey hazırlığı ve sızdırmazlık çalışmalarında,
- Çeşitli yapı işlerinde çabuk sertleşen tamir ve tesbit harcı imalinde etkinlikle kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **Görünüm:** Şeffaf açık sarı renkli sıvı
- **Yoğunluk:** 1,25 ± 0,03 kg/lt (20°C'de)
- **pH:** Alkali
- **Klorür:** -
- **Depolama:** Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 2 yıl
- **Ambalaj:** 6 ve 35 kg plastik bidon, 250 kg sac varil
- **Bayındırlık Poz.No:** 04.613 C
- **Standart Uyumu:** ASTM C494-81 Tip C

KULLANIM ORANLARI

İNKA-S4, uygulama şekline ve su basıncının derecesine bağlı olarak, su ile 1 : 1 ila 1 : 4 oranlarında inceltilerek kullanılır. Priz başlangıç ve bitim süreleri su ile inceltme miktarına bağlı olarak kontrol edilebilir.

UYGULAMA

Yoğun Sızıntılar: Beton yüzeyi temizlenir ve taraklanır. Tüm gevşek malzemeler ayıklanır. Sızıntı bölgesinin belli noktalarına drenaj hortumları yerleştirilerek suyun akışı sağlanırken diğer noktalar 1 : 1 su ile inceltilen **S4**'lü çimento pastası ile tikanır ve sıvanır. Sızdırmazlık temini için **S1** uygulamasının birinci katı drenaj boruları çevresinden dönülerek yapılır. Sıvanın sertleşmesi beklenir. Drenaj hortumları yerlerinden çıkarılır, delikler **S2**'li çimento pastası ile tikanır ve **S1** uygulamasının diğer katları, bilinen şekilde uygulanır ve izolasyon işlemi tamamlanır.

Normal Sızıntılar: Beton yüzeyi temizlenir ve 1 : 1 oranında su ile inceltilmiş **S4** ve çimento karıştırılır. Çatlak ve gözenekli noktalar çelik mala ile çarpma yapılarak sıvanır.

DİKKAT

1. Karıştırma sırasında **İNKA-S4** önce temiz bir kaba alınır, çimento üzerine ilave edilerek hızla karıştırılır. Tavsiye edilen karışım miktarı 1 ölçü **İNKA-S4** lü sıvıya 3 ölçü çimentodur.
2. Uygulama ortam ısısı +5°C üstü olmalıdır.
3. Hazırlanan harç hızla kullanılmalı, artan harç atılmalıdır.
4. **İNKA-S4** kuvvetli bir alkali özellik ihtiva eder. Uygulama sırasında lastik eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
5. Priz süresini ayarlamak için su ile inceltilbilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

İNKA-S4 kullanımı sırasında mutlaka koruyucu eldiven ve gözlük takılmalı, deriyle ve gözle temas halinde, bulaşan yer bol su ile yıkanmalı, gerekirse doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK HİZMETLER

Kullanıcının konumuz ile ilgili tüm sorunlarına yardımcı olmak üzere teknik servisimiz hazırdır.

Ek bilgiler için lütfen merkezimize danışınız.

GBF (MSDS) Güvenlik Bilgi Formunu, lütfen info@inka.com adresinden veya bölge temsilcilerimizden talep ediniz.

